

ENDUIT
POUDRE
DE FINITION

Extra
Finition

MEGA-KIM®
QUALITY FIRST

MEGA-ENDUIT®
QUALITY FIRST



CERTIFIÉ
CNERIB

+213 (0) 5 61 62 98 50

+213 (0) 5 61 62 98 51

+213 (0) 5 61 62 98 52

Ouled El Arbi, Section 02,
Groupe PR206 - Khemis El Khechna
Wilaya de Boumerdès

contact@mega-kim.com



MEGA-KIM®

www.mega-kim.com

MEGA-ENDUIT®



ENDUIT DE FINITION (LISSAGE) POUVRE Enduit mural et plafond

DESTINATIONS

Lisse et masque de petits défauts (rayures, éclats jusqu'à 2mm de profondeur) des murs et plafonds en intérieur.

Tous supports : plâtre, plaques de plâtre cartonées, mortier, béton, béton cellulaire, parpaing, ciment et brique. Tous supports bruts ou peints (laque : ponçage obligatoire).

Destination : intérieur.

AVANTAGES

- Excellente adhérence
- Grain extra fin
- Facile à poncer

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Enduit en poudre.
- Temps d'utilisation : 6 heures.
- Temps d'intervalle entre 2 couches : 2 à 6 heures.
- Ponçage après séchage complet : 12 à 24 heures.
- Délai avant pose de revêtement : 12 à 24 heures.
- Contrainte d'adhérence : 0,86 N/mm².
- Coefficient de perméabilité à l'eau liquide : 0,79 kg/m².h^{0,5}

MISE EN ŒUVRE

Outils : couteau à enduire, taloche lisseuse, papier de verre.

PRÉPARATION DU MUR

Le support doit être dur, sain, propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisse et de zones non adhérentes (poncer, brosser et lessiver si nécessaire).

1/ PRÉPARATION DE L'ENDUIT

1 volume d'eau pour 2.5 volumes de poudre ou 1kg de poudre 470ml d'eau. Verser la poudre dans l'eau.

Laisser imbiber puis malaxer jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

2/ APPLICATION :

Appliquer l'enduit sur le mur à l'aide d'un couteau à enduire.

3/ LISSAGE

Lisser à l'aide de la taloche lisseuse.

4/ PONÇAGE

Poncer légèrement après séchage complet : 12 à 24 heures. Délai avant pose de revêtement : 12 à 24 heures.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures de mise en œuvre : de +5°C à +30°C.
- Le temps de séchage, de ponçage et de recouvrement sont assujettis à la température, l'humidité, la nature du support et l'épaisseur appliquée.
- Ne pas utiliser pour des applications en extérieur.

NETTOYAGE

Nettoyer les outils à l'eau

CONSUMMATION

1 kg de poudre = environ 6m²

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.

L'enduit de lissage poudre
MEGAKIM permet d'obtenir
une finition parfaitement
lisse avant peinture ou pose
de revêtements muraux.



SÉCURITÉ



- Tenir hors de portée des enfants.
- Le port du masque est recommandé pour le ponçage.