

MEGA-KIM<sup>®</sup>  
QUALITY FIRST

# Méga Etanche



# MEGA ETANCHE

REVÊTEMENT ÉLASTIQUE D'ÉTANCHÉITÉ



CERTIFIÉ  
CNERIB



+213 (0) 5 61 62 98 50  
+213 (0) 5 61 62 98 51  
+213 (0) 5 61 62 98 52

Ouled El Arbi, Section 02,  
Groupe PR206 - Khemis El Khechna  
Wilaya de Boumerdès

contact@mega-kim.com

MEGA-KIM<sup>®</sup>

www.mega-kim.com



# MEGA ETANCHE

## REVÊTEMENT ÉLASTIQUE D'ÉTANCHÉITÉ

### DESCRIPTION

Revêtement élastique et imperméable d'étanchéité à base de résine acrylique, spécialement conçu pour la protection des terrasses, toitures, balcons, façades latérales et les sols extérieurs, salle de bain, cuisine.

Il forme un film souple et très résistant qui protège efficacement des intempéries et infiltration.

Assure à la fois l'imperméabilisation, la protection et la décoration des surfaces.

### PROPRIÉTÉS / PERFORMANCES

- Excellente élasticité, MEGA ETANCHE conserve ses propriétés d'étanchéité dans les conditions les plus rudes.
- Résiste aux intempéries et empêche toute infiltration ou pénétration d'eau.
- Traite les micros-fissures.
- Application facile (rouleau ou pinceau).
- Résiste aux UV et à la chaleur.
- Sans odeurs.
- Antidérapant.
- Peut s'utiliser pour les sols intérieurs.

### DOMAINES APPLICATION

Convient pour tous travaux de protection et décoration et des terrasses, l'imperméabilisation des surfaces et façades latérales.

### MISE EN ŒUVRE

- Les supports doivent être sains, propres et secs.
- Éliminer les parties non adhérentes et dégraisser les surfaces.
- Traiter les surfaces très lisses ou béton neufs pour rendre les surfaces poreuses et faciliter l'adhérence.
- Les défauts de planéité doivent être supprimés afin de permettre un écoulement normal de l'eau.

### MODE D'EMPLOI

- Appliquer au rouleau ou au pinceau une première couche diluée jusqu'à 50% d'eau (selon l'état de la surface).
  - Laisser sécher.
  - Appliquer une 2ème couche pure.
  - Possibilité d'application de 2ème couche croisées sans dilution jusqu'à l'obtention d'une épaisseur de 1 à 1,2 mm minimum pour une bonne étanchéité.
- Nettoyage du matériel : eau immédiatement après usage.

### PRÉCAUTION ET RECOMMANDATION

- Durant l'application et le séchage du produit, la température du support doit être comprise entre +5 et 30 c, la surface traitée doit être maintenue à l'abri de la pluie.
- Il convient, en extérieure comme en intérieur, d'éliminer tout point où il pourrait stagnation ou rétention d'eau.
- Se protéger les yeux des éventuelles projections.
- Porter des vêtements de protection appropriée.

### STOCKAGE ET PRÉSENTATION

Bidon de 15 kg.  
Conservation : 01 année dans l'emballage d'origine non entamé.  
Stockage : dans un local sec, à l'abri du soleil et gel.

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Aspect	Satiné
Densité	Approx. 1,31 kg/l +- 0,05
Couleur	Rouge, rouge brique, gris foncé
Rendement	1,5 à 2 M <sup>2</sup> / 1 KG
Séchage	6 à 8 heures
Recouvrable	24 heures