

**Mortier Colle
Spécial**
ملاط لاسق خاص
C2TE S1



MEGA-FIX®
QUALITY FIRST

- \\ Haute Résistance
- \\ Intérieur Extérieur
- \\ Haute Maniabilité



+213 (0) 5 61 62 98 50
+213 (0) 5 61 62 98 51
+213 (0) 5 61 62 98 52

Ouled El Arbi, Section 02,
Groupe PR206 - Khemis El Khechna
Wilaya de Boumerdès

contact@mega-kim.com

/ مقاومة عالية
/ داخلي خارجي
/ مرونة عالية



Ciment colle avec liants mixtes, déformable

DESCRIPTION

Ciment-colle avec liants mixtes. Flexible de haute adhérence. Spécialement recommandé pour les façades et la pose de revêtements de grandes dimensions, surfaces lisses et sols à chauffage radiant. Pour l'encollage de tous types de pièces en céramique. Utilisation en intérieur et extérieur.

COMPOSITION

Produit à base de ciment de haute résistance, de granulats tamisés, d'adjuvants et de résines synthétiques, garantie d'un degré élevé d'accrochage, d'une bonne maniabilité et d'une résistance à l'usure.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Utilisation en intérieur et extérieur. Façades.
- Adhésion de tous types de pièces en céramique.
- Recommandé pour les pièces porcelaine.
- Evite le fait de devoir humidifier les supports grâce à son pouvoir de retenue d'eau.
- Sans décrochage.
- Adhérence initiale excellente.
- Temps ouvert prolongé, permet la correction des pièces.
- Déformable.
- Encollage de grandes surfaces à trafic intense et sols à chauffage radiant.

SUPPORTS

- Supports conventionnels en ciment.
- Les supports doivent être résistants, stables, propres et libres de poussière.
- Revêtements de sols et revêtements céramiques en intérieurs et extérieurs.
- Tous les supports devront avoir une planéité adéquate.
- Ne pas appliquer sur plâtres ou peintures.

MODE D'EMPLOI

- Ajouter de l'eau et mélanger manuellement ou mécaniquement jusqu'à obtention d'une consistance homogène et maniable.
- Laisser reposer la masse durant 5 minutes et malaxer à nouveau.
- Etendre le produit malaxé sur le support.
- Poser les pièces en faisant pression jusqu'à parfaite adhérence.
- Respecter les joints de construction.
- Le remplissage des joints se fera après 24 h sur les parements verticaux et après 48 heures sur les revêtements.

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS

- Poids maximum sur les parements verticaux : 40 kg/m².
- Ne pas employer au-dessous de 5°C ni au-dessus de 30°C.
- Ne pas employer avec risque de gelées, pluies, vents forts ou ensoleillement direct.
- Dans le cas des sols à chauffage radiant, appliquer le produit lorsque le support se trouve à la température ambiante.
- Sur les façades et parois extérieures, la pose du matériel se fera toujours par ancrage ou fixation mécanique.

PRÉSENTATION

- Sacs de 25 Kg en papier plastifié.
- Stockage jusqu'à 1 an à l'intérieur de l'emballage original.

لاصق إسمنتي بمواد رابطة مختلفة وقابل للتشوه

الوصف

لاصق إسمنتي بمواد رابطة مختلفة، مرنة وعالية الالتصاق. موصى به بشكل خاص للواجهات وتركيب البلاط كبير الحجم والأسطح الملساء والأرضيات المزودة بالتدفئة الأرضية. مناسب لجميع أنواع قطع السيراميك للاستعمال الداخلي والخارجي.

التركيب

منتج قائم على إسمنت عالي المقاومة، ورمل مختار، وإضافات كيميائية، وراتنجات صناعية، مما يضمن درجة عالية من الالتصاق وسهولة في الاستعمال ومقاومة جيدة للتآكل.

الخصائص والتطبيقات

- للاستعمال الداخلي والخارجي والواجهات.
- يلتصق بجميع أنواع السيراميك.
- موصى به للبلاط كبير الحجم.
- يمنع الحاجة إلى ترطيب الأسطح بفضل قدرته العالية على الاحتفاظ بالماء.
- بدون انزلاق.
- التصاق أولي ممتاز.
- زمن مفتوح طويل يسمح بتعديل وضعية البلاط.
- قابل للتشوه.
- مناسب للمساحات الكبيرة ذات الحركة الكثيفة والأرضيات المدفأة.

الأسطح المناسبة

- الأسطح الإسمنتية التقليدية.
- يجب أن تكون الأسطح صلبة وثابتة ونظيفة وخالية من الغبار.
- مناسبة للأرضيات والكسوات الداخلية والخارجية.
- يجب أن تكون الأسطح مستوية بشكل جيد.
- لا يطبق على الجبس أو الدهانات.

طريقة الاستعمال

- يضاف الماء ويخلط يدوياً أو ميكانيكياً حتى الحصول على خليط متجانس وسهل التطبيق.
- يترك الخليط لمدة 5 دقائق ثم يعاد خلطه.
- يغرد المنتج على السطح.
- توضع القطع مع الضغط حتى الحصول على التصاق مثالي.
- يجب احترام فواصل التمدد والإنشاء.
- يتم ملء الفواصل بعد 24 ساعة للجران و48 ساعة للأرضيات.

الاحتياطات والتوصيات

- الوزن الأقصى على الجدران العمودية: 40 كغ/م².
- لا يستخدم تحت 5 درجات مئوية أو فوق 30 درجة مئوية.
- لا يستخدم في حالة الضيق أو الأمطار أو الرياح القوية أو التعرض المباشر للشمس.
- في حالة الأرضيات المدفأة، يطبق المنتج عندما تكون درجة حرارة السطح معتدلة.
- في الواجهات والجدران الخارجية يجب تثبيت المواد بوسائل تثبيت ميكانيكية.

التعبئة

- أكياس 25 كغ من الورق المغلف.
- مدة التخزين تصل إلى سنة داخل العبوة الأصلية بعيداً عن الرطوبة.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Aspect	Blanc
Eau de gâchage produit blanc	29.5 ± 2%
Eau de gâchage produit gris	30 ± 2%
Densité apparente de poussières	1,5 ± 0,2 g/cm ³
Densité produit malaxé	1,7 ± 0,2 g/cm ³
Temps d'ajustement	Approximativement 30 min
Temps de vie de pâte	Approximativement 2 h
Adhérence initiale	> 1,0 N/mm ²
Adhérence après action de l'eau	> 1,0 N/mm ²
Adhérence après vieillissement sous chaleur	> 1,0 N/mm ²
Adhérence après cycle gel-dégel	> 1,0 N/mm ²
Classification NF EN 12004	2008 : C2 TE
Classification NF EN 12002	2009 : S1
Rendement approximatif	4 Kg/m ²