

MEGA-KIM®
QUALITY FIRST

Pâte à Joint

عجينة ملء الفراغات

PJ 100



MEGA-FIX®
QUALITY FIRST

- \\ Haute Résistance
- \\ Intérieur Extérieur
- \\ Haute Maniabilité

/ مقاومة عالية
/ داخلي خارجي
/ مرونة عالية



+213 (0) 5 61 62 98 50
+213 (0) 5 61 62 98 51
+213 (0) 5 61 62 98 52

Ouled El Arbi, Section 02,
Groupe PR206 - Khemis El Khechna
Wilaya de Boumerdès

contact@mega-kim.com

MEGA-KIM®

www.mega-kim.com



Pâte à Joint

DEFINITION

Matériau de scellement à base de ciment développé pour les carreaux de céramique, marbre etc.

CHAMP D'APPLICATION

Des éléments structurels utilisés dans le jointoiment des sols, murs, sols humidifiés, faïence, sols en céramique, en marbre, dalles en carreaux, granit, etc. En appliquant le coulis de joint jusqu'à 10 mm.

PREPARATION DES SURFACES

• Avant le remplissage des joints de céramique et de carrelage il faut attendre l'arrivée d'une dureté suffisante pour utiliser l'adhésif. Avant l'application de joint, la surface doit être nettoyée sans endommager la céramique, avec une éponge humidifiée.

MELANGE

- La quantité appropriée d'eau est versée dans un bol à mélanger propre.
- Ajouter lentement le mortier PJ 110 et mélanger avec un mélangeur à 140-200 tr / min. pendant 3 - 5 minutes jusqu'à obtention d'un mélange homogène et sans bosse.
- Après avoir reposé pendant 3-5 minutes mélanger à nouveau pendant 30 secondes, le matériau est prêt à être utilisé.

MODE D'APPLICATION

- Le joint est appliqué sur la céramique avec une truelle en caoutchouc. L'excès est enlevé par des articulations en mouvements diagonaux.
- Pour les joints profonds, le processus doit être répété avant l'effondrement du matériau.
- Le joint est étalé à la pression des doigts et l'ensemble de la surface est nettoyé avec un chiffon humide et l'hydratation est complétée en appliquant de l'eau.
- Les matières restées sur la surface de la céramique sont nettoyées avec une éponge humide. Après séchage du matériau (le lendemain au plus tard), les céramiques sont polies avec un club sec et propre.

ATTENTION

- Garder hors de la portée des enfants.
- Ne pas respirer les poussières, éviter tout contact avec les yeux et la peau.

EMBALLAGE

Sacs de 2,5 - 5 - 10 - 20 kg.

STOCKAGE ET CONDITIONNEMENT

A conserver dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et ne pas placer sur des palettes pour éviter la circulation de l'air en-dessous, avec une durée de conservation de 12 mois à compter de la date de fabrication dans des conditions de stockage appropriées.

عجينة ملء الفراغات

التعريف

مادة مائعة للتسرب ذات قاعدة اسمنتية مطورة للصلق البلاط السيراميك والرخام وغيرها.

مجال التطبيق

- الأرضيات والجدران والأرضيات الرطبة، البلاط، ألواح السيراميك، الجرانيت، الخ.
- تصل إلى 10 ملم العناصر الهيكلية المستخدمة في الحشو، وصلا تحشو المفاصل.

إعداد السطح

قبل ملء مفاصل السيراميك والبلاط، انتظر حتى تصبح الصلابة كافية لاستخدام المادة اللاصقة.

قبل التطبيق الفوري للمادة، يجب تنظيف السطح بطرق لا تلحق الضرر بالسيراميك بإسفنج رطبة.

الخلط

- اضع كمية من الماء النظيف في وعاء الخلط باستخدام المقياس
- بطء اضع 100 إلى الوعاء واخبطه بالخلط لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 5 دقائق (سرعة الخلط 150-200 دورة في الدقيقة) حتى يتم الحصول على خليط موحد وخالي من الكتلة.
- عد 30 ثانية من التحريك تكون المادة جاهزة للاستعمال مرة أخرى.

طريقة التطبيق

- باستخدام مجرفة مطاطية على المادة قم بحركات قطرية (بالنسبة للمفاصل العميقة، يجب تكرار العملية قبل تصلب المادة).
- يتم تنظيف السطح بالكامل بقطعة قماش مبللة حتى الحصول على ملمس متوقع.
- لاستكمال الرطوبة المطلوبة اضع كمية من الماء.
- قم بتنظيف المواد المتبقية على سطح السيراميك باستخدام اسفنج رطبة.

تحذير

- يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- لا تتنفس الغبار، وتجنب ملامسة العينين والجلد.

التخزين

غير مفتوح في العبوة الأصلية، يُحفظ المنتج في مكان بارد وجاف، خالي من الصقيع. يجب ألا توضع على منصات لمنع دوران الهواء أدناه.

مدة الصلاحية

إثنا عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ الصنع في ظل ظروف التخزين المناسبة.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Structure du matériau	Minéraux, additifs synthétiques, polymères et ciment spécial
Couleur	Gris, blanc, couleurs variées
Résistance à la compression (TS EN 196)	> 15 N/mm ² (28 jours)
Résistance à la flexion	> 3.7 N/mm ² (28 jours)
Absorption d'eau	30 minutes < 5 gr / 240 minutes < 10 gr
Résistance à l'abrasion	< 1000 mm ³
Température du sol à appliquer	+5°C +35°C
Température de service	-20°C +80°C
Temps de Consommation	2 heures
Temps nécessaire pour marcher dessus	24 heures

Les valeurs ci-dessus sont données à +23 ± 2° C et 50% ± 5 d'humidité relative