

MORTIER SOUS COUCHE

ملاط تحت الطبقة

MEGA-KIM®
QUALITY FIRST



MEGA-FLEX®

MSC800



CONFORME AUX NORMES
OCC-IV W2
NF EN 998-1



CERTIFIÉ
CNERIB

+213 (0) 5 61 62 98 50
+213 (0) 5 61 62 98 51
+213 (0) 5 61 62 98 52



Ouled El Arbi, Section 02,
Groupe PR206 - Khemis El Khechna
Wilaya de Boumerdès



contact@mega-kim.com

DONNEES TECHNIQUES

Aspect : Poudre BLANCHE

Eau de gâchage : 20 ± 2%

Densité produit malaxé : 1,95 ± 0,2 g/cm³

Perméabilité à la vapeur d'eau : ≤ μ15

Adhésion : ≥ 0,3 N/mm²

Classification selon norme NF EN 998-1 : CR CSIV W2

Rendement approximatif : 8 Kg/m² par 0,5 cm d'épaisseur

MEGA-KIM®

www.mega-kim.com

MEGA-FLEX®

MSC800



DESCRIPTION

Mortier de finition en couche fine blanc. Utilisation en intérieur et extérieur. Pour le lissage des façades, intérieurs, courbes, etc. Réalisation d'enduits. Enduit sur crépi ou utilisation en deux couches. Réalisation de finitions blanches. Imperméable à l'eau de pluie et perméable à la vapeur d'eau. Epaisseur maximale de 1 cm sans décrochage. Fini lisse.

COMPOSITION

Produit à base de ciment de haute résistance, de granulats tamisés et d'autres adjuvants.

CARACTERISATION ET APPLICATIONS

- Réalisation de finitions blanches Utilisation en intérieur et extérieur.
- Revêtement imperméable.
- Perméable à la vapeur d'eau, permettant ainsi au support de respirer. Excellente adhérence et grande plasticité.
- Enduit sur crépi ou utilisation en deux couches. Epaisseurs de jusqu'à 1 cm sans décrochage. Finition lisse ou dégrossi.

SUPPORT

- Supports conventionnels en ciment et ouvrages en brique.
- Sous des conditions de chaleur et vent ou dans le cas de supports très absorbants, il convient d'humidifier le support puis d'attendre qu'il ne reste plus de pellicule d'eau.
- Ne pas appliquer sur plâtres ou peintures.

MODE D'EMPLOI

- APLICATION MECANIQUE :
 - Etablir, selon la machine choisie (épaisseur et longueur de manche) et selon les conditions climatologiques externes, la proportion optimale eau/MORTIER. Commencer par un 20% et modifier les doses progressivement jusqu'à obtention d'une consistance adéquate.
 - Il est important de garder les variables qui peuvent jouer sur les caractéristiques du mortier (distance au mur, angle d'utilisation et quantité d'eau).

APPLICATION MANUELLE

- Ajouter de l'eau et mélanger manuellement ou de forme mécanique jusqu'à obtention d'une consistance homogène et maniable.
- Etendre le produit malaxé sur le support à l'aide d'une lisseuse.

PRECAUTION ET RECOMMANDATIONS

- Ne pas employer au-dessous de 5°C ni au-dessus de 30°C.
- Ne pas employer avec risque de gelées, pluies, vents forts ou ensoleillement direct.
- Pour des épaisseurs supérieures à 1 cm il est recommandé d'appliquer le produit en deux couches. Sous des conditions climatologiques extrêmes (vents forts ou hautes températures) il est nécessaire d'humidifier légèrement le produit le jour suivant.

PRÉSENTATION

Sacs de 25 Kg en papier kraft.
Stockage jusqu'à 12 mois à l'intérieur de
L'emballage original, à l'abri de l'intempérie et de l'humidité.

