

Mega Paint Vinyl



MEGA PAINT VINYL



CERTIFIÉ
CNERIB

+213 (0) 5 61 62 98 50
+213 (0) 5 61 62 98 51
+213 (0) 5 61 62 98 52

Ouled El Arbi, Section 02,
Groupe PR206 - Khemis El Khechna
Wilaya de Boumerdès

contact@mega-kim.com



INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR

VERTICALE
HORIZONTALE



COMPOSITION

Résine Styène acrylique, pigments, charges, additifs divers et eau.

NATURE ET DOMAINE D'UTILISATION

Peinture bâtiment à base d'émulsion de haute qualité pour support en béton, briques, plâtre et enduit s'applique aussi sur anciennes peintures à base d'eau.

PROPRIETES

- Très bonne tenue à l'intérieur et à l'extérieur.
- Bonne stabilité au stockage.
- Bonne résistance à l'eau et au milieu alcalin.
- Bonne résistance à l'abrasion humide.
- Grand rendement.

MISE EN ŒUVRE ET CONSEILS

- Préparation du support : les travaux de préparation, que ce soit sur fonds neufs ou anciens. Il est recommandé de faire une reconnaissance du support pour lui adapter un traitement approprié (une couche fixateur).
- Finition : application en 02 couches.
- Application du produit : Produit prêt à l'emploi.
- Matériel d'Application : Brosse et rouleau.
- Bien mélanger la peinture.
- Ne pas appliquer à des températures $\leq 5^{\circ}\text{C}$ et $\geq 35^{\circ}\text{C}$ et un taux d'humidité $\geq 80\%$.
- Bien fermer le seau ou bidon après usage.
- Diluer avec de l'eau, à ne pas dépasser 7%.

MESURES DE SECURITE

Produit ininflammable. Porter les moyens de protection individuelle. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau et consulter un médecin.

STOCKAGE

12 mois dans son emballage d'origine fermé à l'abri du gel et des fortes températures.

CONDITIONNEMENT

20 kg net dans bidons plastique.

MEGA PAINT VINYL



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Viscosité	350 Po \pm 50 (20-25°C)
Extrait sec	66+/- 2 %
Densité	1,61 +/- 0.05
Aspect	Mat
Séchage	2 heures, recouvrable en 4 heures
Rendement	3 à 4 m ² par kg selon la nature du support